

COMPAKTUNA®

VERSTERKINGSVLIES MEMBRANE LIQ

(VERSTERKINGSVLIES P.T.B.-MEMBRAAN
WATERDICHT)

Voor het versterken van hoeken en kanten



TOEPASSINGEN



VERSTERKINGSVLIES MEMBRANE LIQ dient als wapening en versterking van MEMBRANE LIQ. Door toepassing van een versterkingsvlies verhoogt de laagdikte van het systeem. Wordt toegepast bij hoekversterkingen.

Het versterkingsvlies is gemaakt op basis van thermisch gefixeerde polypropyleenvezels en is zeer goed bestand tegen inwerking van chemicaliën. Het vlies is flexibel en kan gemakkelijk in hoeken en kanten aangebracht worden.

Voor de toepassing waterdichting waarbij de hoeken en kanten verstevigd worden met een versterkingsvlies bestaat het versterkingsvlies in een breedte van 12 cm, zodat op beide flanken van de hoek minstens 5 cm over blijft.

Voor de toepassing luchtdicht bouwen kan het aangewezen zijn om ter hoogte van de kimblok een breed versterkingsvlies aan te brengen. Hiertoe bestaat het versterkingsvlies ook in een breedte van 30 cm.

Technische parameters

Kwaliteit	PP vezels
Kleur	Wit
Stabilisering	Thermisch
Gewicht (DIN 53854)	ca. 50 g/m ²
Dikte	ca. 300 µm
Max. trekweerstand lengte / dwars	ca. 115 N / 90 N
Rek bij breuk	ca. 95%

VERSTERKINGSVLIES MEMBRANE LIQ

GEBRUIKSAANWIJZING

Op kritieke plaatsen zoals hoeken, rond buizen, enz. brengt men het verstevigingsvlies aan in de nog vochtige grondlaag MEMBRANE LIQ alvorens de tweede en derde laag uit te strijken. Breng onmiddellijk een deklaag aan over het versterkingsvlies zodat het vlies volledig geïmpregneerd is. De totale laagdikte van het systeem moet minstens 1 mm bedragen.

VERPAKKING

Voor de toepassing waterdichting bestaat het versterkingsvlies in een breedte van 12 cm op rollen van 25 m lang, 12 rollen per doos.

Voor de toepassing luchtdicht bouwen bestaat het versterkingsvlies in een breedte van 30 cm op rollen van 25 m lang, 12 rollen per doos.

