fermacell™ Afdichtband

Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.



Product

De fermacell™ Afdichtband bestaat uit een speciaal gecoat, alkalibestendig en elastisch polypropyleenvlies. Onderdeel van het uitgebreide fermacell™ Afdichtingssysteem.

Toepassing

De hoogwaardige fermacell™ Afdichtband wordt gebruikt voor een permanente waterdichte afdichting bij hoekaansluitingen (wand-wand / wand-vloer). Tevens geschikt voor overbruggen van scheuren en voegen. Voor het afdichten van buisopeningen of buisafvoeren in combinatie met een tegelafwerking.

Eigenschappen en productvoordelen

- Flexibel en uitrekbaar
- Verouderd niet
- Waterdicht
- Goede hechting met fermacell™ Vloeibare folie en fermacell™ Flexibele tegellijm
- Gaat goed samen met:
  - andere gangbare tegellijmen en oplosmiddelvrije coatings
  - siliconenkit

Verwerking

- Ondergrond gronderen met fermacell™ Diepgrond (droogtijd ≥ 2 uur)
- Breng de fermacell™ Vloeibare folie aan op de ondergrond (≥ breedte fermacell™ Afdichtband)
- Druk de fermacell™ Afdichtband aan, in de natte fermacell™ Vloeibare folie.
- Breng direct een 2e laag (dikte ≥ 0,5 mm) fermacell™ Vloeibare folie aan, op de fermacell™ Afdichtband.
- Laat dit drogen (≥ 1 uur). Indien gewerkt wordt met een tegellijm, laat dit dan 2-3 uur drogen.

Fermacell Nederland: T: +31(0)24 649 51 11 | E: fermacell-nl@jameshardie.com | www.fermacell.nl
Fermacell België: T: +31(0)24 649 51 10 | E: fermacell-be@jameshardie.com | I: www.fermacell.be
©2020 Fermacell BV. Alle rechten voorbehouden. ™ en ® zijn handelsmerken van James Hardie Technology Limited en Fermacell BV.

Aanvullende informatie over de verwerking:

- Droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur van de lucht, bouwconstructie, luchtvochtigheid en het absorberend vermogen van het oppervlak. De aangegeven droogtijden zijn gebaseerd op een binnentemperatuur van + 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.
- Verwerkingstemperatuur tussen +5 °C en +25 °C.
- Reinig het gereedschap met schoon water.
- Maak altijd eerst een proefstuk.

Fermacell™ Afdichtingssysteem bestaat uit:

- Fermacell™ Diepgrond
- Fermacell™ Afdichthoeken
- Fermacell™ Wandmanchet
- Fermacell™ Vloeibare folie
- Fermacell™ Flexibele tegellijm

Materiaalkengetallen fermacell™ Afdichtband	
Breedte	12 cm
Dikte	Ca. 0,7 mm
Kleur	Oranje
Gewicht	Ca. 43 g/m
Maximale trekkracht langsrichting (DIN EN ISO 527-3)	Ca. 104 N/15 mm
Maximale trekkracht dwarsrichting (DIN EN ISO 527-3)	Ca. 23 N/15 mm
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +90 °C

Logistieke gegevens	5 m	50 m
Artikelnummer	79069	79070
EAN nummer	4007548005067	4007548005074
Aantal stuks per doos	10	1
Gewicht per doos	Ca 2,5 kg	Ca. 0,8 kg

Fermacell Nederland: T: +31(0)24 649 51 11 | E: fermacell-nl@jameshardie.com | www.fermacell.nl
Fermacell België: T: +31(0)24 649 51 10 | E: fermacell-be@jameshardie.com | I: www.fermacell.be
©2020 Fermacell BV. Alle rechten voorbehouden. ™ en ® zijn handelsmerken van James Hardie Technology Limited en Fermacell BV.

Disclaimer:

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Dit document vervangt geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische bladen.
In dit productblad zijn slechts enkele mogelijke invloeden, tijdens verwerking en applicatie, behandeld. Hiervoor adviseert Fermacell altijd eerst een proefstukje te maken, voordat overgegaan wordt op de volledige verwerking.
Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit productblad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaard Fermacell BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

Fermacell Nederland: T: +31(0)24 649 51 11 | E: fermacell-nl@jameshardie.com | www.fermacell.nl
Fermacell België: T: +31(0)24 649 51 10 | E: fermacell-be@jameshardie.com | I: www.fermacell.be
©2020 Fermacell BV. Alle rechten voorbehouden. ™ en ® zijn handelsmerken van James Hardie Technology Limited en Fermacell BV.