

**Onbrandbare glasvliesversterkte gipsplaten**

De Glasroc F-strook wordt gesneden uit een gips(vezel)plaat bedoeld voor gebruik in de binnenafbouw. De plaat is een onbrandbare met direct onder de oppervlaktes ingewerkte glasvliesdoeken, gewapende gipsplaat met rechte boorden en zonder karton, volgens NBN EN 15283-1:2009.

**Beschrijving**

<b>Toepassing en voordelen</b>	<p>De Glasroc F-plaat wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>als onbrandbare maar toch lichte bouwplaat in nieuwbouw en renovatie, die geen directe bijdrage levert aan de brandvoortplanting en rookontwikkeling;</li> <li>als staalbekleding: kokervormige of vlakke constructies (plafonds en wanden);</li> <li>als plafond onder houten vloeren, onder daken en gebogen plafonds;</li> <li>om gemakkelijk af te werken door zijn zeer glad oppervlak;</li> <li>om te verwerken met eenvoudig gereedschap, zoals Gyproc®-platen;</li> <li>om te schroeven met Glasroc F Firecase schroeven;</li> <li>om te nieten met een professionele nietmachine;</li> <li>voor directe afwerking.</li> </ul>
<b>Kleur van de plaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzijde: wit</li> <li>• Rugzijde: wit</li> </ul>

**Technische data**

<b>Normering</b>		
<b>Type</b>	NBN EN 15283-1:2009	<p>gipsplaat versterkt met glasvliesmat type GM-F-H1</p> <p><b>GM:</b> gipsplaat versterkt met glasvliesmatten</p> <p><b>F:</b> gipsplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen</p>


**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV**

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

23/04/2021

Normering		
		<b>H1:</b> gipsplaat met vertraagde wateropname: gemiddelde wateropname max. 5%
<b>Reactie bij brand</b>	NBN EN 13501-1:2010	A1

Vorm, afmetingen en stapeling					
Plaattype	Vorm van de boorden	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Stapeling
<b>Glasroc® F</b>	 GBC *	15	1200	2400	32
			65	2400	100
		20	1200	2000	24
			15	100	2400
		25	1200	2000	20
			15	135	2400
		30	1200	2000	20
<b>Tolerantie</b>	NBN EN 15283-1:2009	±0.7	+0/-3	+0/-3	

\* De kopse kanten van de ABA-platen zijn gesneden (GBC).

Gewicht		
<b>Densiteit</b>	NBN EN 15283-1:2009	Geen eisen gesteld kg/m <sup>3</sup>
<b>Oppervlaktegewicht (Streefwaarde)</b>	dikte 15 mm	12,80 kg/m <sup>2</sup>
		15,50 kg/m <sup>2</sup>
	dikte 20 mm	17,00 kg/m <sup>2</sup>
	dikte 25 mm	21,30 kg/m <sup>2</sup>
	dikte 30 mm	25,50 kg/m <sup>2</sup>

Sterkte				
<b>Breuksterkte</b>	NBN EN 15283-1:2009	Dikte (mm)	Langs (N)	Dwars (N)
		15	≥ 645	≥ 252
		20	≥ 860	≥ 336
		25	≥ 1075	≥ 420
		30	≥ 1290	≥ 504
<b>Ø kogelindrukking</b>	NBN EN 15283-1:2009	kJ/(kg.K)		
<b>Brinell hardheid</b>		15 x 10 <sup>-6</sup> m/(m.K)		

**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV**  
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
 info@gyproc.be  
 BTW BE 0400.865.465  
 RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

23/04/2021



**Sterkte****Brinell hardheid**-- N/mm<sup>2</sup>**Thermische eigenschappen****Thermische geleidbaarheid  $\lambda$** 

NBN EN 15283-1:2009

0,30 W/(m.K)

**Lineaire uitzettingscoëfficiënt tgv temperatuurschommelingen**15 x 10<sup>-6</sup> m/(m.K)**Hygroskopische eigenschappen****Waterdampdiffusieweerstandsgetal  $\mu$** 

NBN EN 15283-1:2009

10

**Waterdampdiffusieweerstand  $\mu d$** 

dikte 15 mm

0.15 m

dikte 20 mm

0.2 m

dikte 25 mm

0.25 m

dikte 30 mm

0.3 m

**Lineaire uitzettingscoëfficiënt tgv wisselende luchtvochtigheid**

??

?? m/(m.%R.V.)

**Luchtdoorlaatbaarheid**

NBN EN 15283-1:2009

?? m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>.s.Pa)**Plaatbedrukking****Rugzijde\***

De longitudinale markering in het blauw bevat o.a.:

Dikte

Glasroc F

EN 15283-1: GM-F-H1

A1

Productiedatum (code) en -uur

\* Deze bedrukking waarborgt de identificatie, traceerbaarheid en origine van de Gyproc®-platen.

**Bijkomende informatie****Voorzorgmaatregelen**

Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.