

Habito® Flex 83

Zeer stootvast, plooibaar hoekprofiel



Het Habito® Flex 83 hoekprofiel is een ultra sterke en flexibele versterkings- en afwerkingsband met zeer hoge impactweerstand voor buitenhoeken onder willekeurige hoek, uit een zeer sterke copolymeerkern op een met latex verzadigde papierband, die voldoet aan NBN EN 13963:2005.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Het Habito® Flex 83 hoekprofiel wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • als hoekbeschermer voor (willekeurige) buitenhoeken gevormd door Gyproc® platen; • om eenvoudig te plooien onder elke gewenste hoek; • als strakke hoekafwerking door de mindere overdikte (en vraagt minder voegmateriaal) dan klassieke afwerkingsprofielen; • om op maat te worden afgeknipt, want beschikbaar op rol.
Vorm	Toebehoren
Kleur	ecru

Technische data

Normering		
Type	--	voegband voor gipsplaten
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
	1,2	83	30000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

20/08/2021



Habito® Flex 83**Verpakking en bewaring**

Vorm	rol	30	lm
Verpakking	doos	10	rol

Bijkomende informatie**Verwerking**

Breng voegenvuller (JointFiller 45, 90 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium) aan op de hoek waarop het Habito® Flex 83 hoekprofiel zal worden aangebracht.

Druk het Habito® Flex 83 hoekprofiel in de voegenvuller op zijn plaats, met de roller of met het plamuurmes, met de kunststof strips naar het plaatoppervlak gekeerd.

Verwijder overtollige voegenvuller.

Egaliseer de hoek met de overtollige voegenvuller.

Na droging afwerken met een afwerklaag (ProMix Premium of JointFinisher Premium).

Aandachtspunten

Het Habito® Flex 83 hoekprofiel komt bij correcte plaatsing niet los van de wand.

Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is.

Zorg voor voldoende ventilatie gedurende de droging.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.