



XPS N-III-L

Type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak.
Randafwerking: L-Sponning rondom.

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
0,90	30	1.250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117554
1,20	40	1.250	600	9	6,75	14	94,50	S	2133757
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117556
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117586
2,20	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	S	2117614
2,80	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	S	2117612
3,45	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	S	2141149
4,00	140	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2141150
4,60	160	1.250	600	2	1,50	16	24,00	D	2141151
5,10	180	1.250	600	2	1,50	14	21,00	D	2139904
5,70	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	D	2139906
6,25	220	1.250	600	2	1,50	12	18,00	D	2140250
6,85	240	1.250	600	2	1,50	10	15,00	D	2140067

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken


- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)
- Brandklasse (EUROKLASSE)
- Diktetolerantie
- Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)

0.034 à 0.036 W/mK
E
T1
≥ 300 kPa

Specifieke productkenmerken

- Dimensionele stabiliteit DS (TH)
- Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)
- Druksterkte op lange termijn CC
- Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)
- Wateropname door diffusie WD(V)
- Vries- en dooiweerstand FTCD

< 5%
< 5%
CC(2/1,5/50)125
≤ 0,7%
WD(V)3
FTCD1



TOEPASSINGEN

- ✓ Omkeerdaken (terrasdak, groendak)
- ✓ Thermische isolatie van vloeren en kelderwanden (perimeterisolatie)
Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie van industriële vloeren